



POLYGON PLAST
www.polygonplast.ru



Общество с Ограниченной Ответственностью «Полигон Пласт»
123100, РФ, г. Москва, набережная Пресненская, дом 12, эт 45, ком 10, оф 15
Почт. адрес: 119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой, дом 9, офис 27
р/с 40702810902820000367 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. МОСКВА
Тел: +7 (800) 707-12-88; +7 (495) 777-93-25; +7 (926) 479-30-36
E-mail: dir@polygonplast.ru; info@polygonplast.ru
Skype: alexkuznec78

ОГРН 1097746548492
ИНН 7734620040
КПП 770301001
www.polygonplast.ru

ТЭП PolygoPlast 721.001.A75

Композиция на основе СЭБС, состоит из блок-сополимера стирол-этилен-бутилен-стирола, парафинового масла, минерального наполнителя, комплекса добавок.

Применение: Производство резинотехнических изделий методом экструзии. Возможна вторичная переработка отходов производства. Материал не требует предварительной сушки при соблюдении условий хранения, транспортировки и переработки.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- произведено в России;
- минимальная зависимость от изменения курса валют;
- короткий срок наработки и поставки;
- не требуется замораживать деньги на несколько месяцев, наработка Вашего объема по заявке;
- не требуется переплачивать за хранение материала на складе поставщика до начала переработки;
- высокий уровень качества, не уступающий импортным аналогам, за меньшую стоимость;

Физико-механические свойства	Значение	Единица измерения	Условия измерения	Стандарт измерения
Показатель текучести расплава	1,0-8,0	г/10 мин	190°C, 5 кг	ASTM D1238
Предел прочности при разрыве	6,0±0,5	Мпа		ASTM D 412 C
Удлинение при разрыве	> 900	%		ASTM D 412 C
Твердость по Шору А	75±2			ASTM D 2240
Деформация сжатия (25%, 22ч при 21°C)	28±2	%		ASTM D 395
Деформация сжатия (25%, 22ч при 70°C)	55±2	%		ASTM D 395

Физические свойства	Значение	Единица измерения	Условия измерения	Стандарт измерения
Цвет	Натуральный			
Плотность	1,18±0,01	г/см ³	23°C	ASTM D 792
Внешний вид	Гранулы			

Экструзия	Номинальные значения
Цилиндр, зона 1	от 160 до 170°C
Цилиндр, зона 2	от 165 до 185°C
Цилиндр, зона 3	от 175 до 195°C
Цилиндр, зона 4	от 185 до 210°C
Фильтра	от 190 до 220°C

Упаковка
Мешки нетто 25 кг на паллетах.